



Tanácsok a natúr parafa dugók használatához

Készült: 2015.06.18

Korkindustrie
Trier

A csomagolás kis mennyiségű kén-dioxidot tartalmaz.
Ne lélegezzük be a kén-dioxid gőzét.
Biztosítsunk jó szellőzést a munkakörnyezetünkben.

Tárolás

fagymentes - normális páratartalom
erős szagoktól mentesen
napfénytől védve
legfeljebb 6 hónapig az eredeti csomagolásban
felnyitott csomagolás parafa dugóit azonnal felhasználni

Dugasolás

javasolt palackozási hőmérséklet 15°C -20°C
parafa dugó hőmérséklet 15°C és 25°C között
légtér minimum 15 mm, 20°C palackozási hőmérsékletnél
EN 12726 norma szerinti palack használata, 18,5 mm palackszáj átmerővel
nagyon ajánlott a vákuumos dugaszolás
maximális CO₂-tartalom a borban 1,2 g/l.

A dugaszolás után

várakozási idő > 5 perc betartása
kerüljük a palackok felmelegedését
a palackokat egyenletes hőmérsékleten tároljuk
javasolt az állított helyzetben tárolás (a 3. minősi osztálytól előírás)

Általános információk

A gondos válogatás és átfogó ellenőrzések ellenére sem teljesen kizárható

- a fenolok és egyéb, a parafa dugóban található anyagok átmenete,
- por és parafa morzsák levállása,
- parafa hibából adódó kiszivárgás (féreglyukak, repedések)
- és a kihúzáshoz szükséges erő értékének az ingadozása (pld: fásulás miatt).

Az alacsonyabb minősségi osztályokban gyakoribbak a parafa hibák.

További részletes információk a dugaszoláshoz a honlapunkon olvashatók.
www.korkindustrie.de

Kérdésere szívesen válaszolunk. Korkindustrie Trier - Tel. +49 (0) 651 910310